

Техническая спецификация



YM M349

Водоразбавимая защитная пропитка системы Aquaris с эффектом вождения для внутренних и наружных работ для пород с низким содержанием танинов

Основные характеристики

- Подходит для пород с низким содержанием танинов
- Превосходный выравнивающий эффект

- Не рекомендуется для дуба, каштана, ироко
- Нанесение кистью или распылением

Версии

YM M349	Прозрачная	YM M349	Лиственница	YM M349	Бреннерский орех
YM M349	Каштан	YM M349	Орех	YM M349/XXX	Цвет под заказ

Область применения:	• Садовая мебель	• Карнизы
	• Балконы	• Фасады домов
	• Ставни	• Заборы
Методы нанесения:	Кисть, распыление.	
Инструкции по разбавлению	Готова к использованию; для получения более светлых оттенков, смешать с прозрачной версией	

Химико-физические характеристики, 23°C

Сухой остаток (%)	23 ± 1
Плотность (кг/л)	1,020 ± 0,030
Вязкость DIN 2 (сек)	65 ± 2
pH	8,5 – 9,5

Технические характеристики

Рекомендованное число слоев	1 - 3
Рекомендуемый расход	min: 50 г/м ² max: 100 г/м ²
Интервал между слоями	min: 1 час max: 4 часа
Укрываемая поверхность (м ² /л)	12 - 18

Параметры сушки

Сушка при 20°C и влажности 45 – 65 %: 100 г/м ²	
Складирование	4 часов
Шлифовка	4 часов

Ускоренная : 65 г/м ²		
	Температура	Время
Обдув	20°C	15 мин
Горячий воздух	30°C	30 мин
Охлаждение	20°C	15 мин
Складирование	Прямо из печи	
Шлифовка	4 часа	

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена, обезжирена. Рекомендуется предварительная шлифовка зернистостью 150 – 180. Для изделий эксплуатируемых на улице предварительно обработать антисептиком YM M031 (1:1 с водой).

Инструкции по нанесению:

Используйте кисти только со смешанными или синтетическими волокнами

Последующие слои:

Хотя в нанесении лака нет необходимости, устойчивость к погодным условиям и срок эксплуатации изделия может повысится при использовании воскового покрытия системы AQUARIS YO10M331/T28

Внимание:

- Тщательно перемешать перед употреблением
- Если продукт хранится при температуре от 5 до 35°C срок годности 12 месяцев
- При нанесении материала, температура окрашиваемой поверхности, материала и атмосферы должна быть не ниже 15°C. В противном случае качество поверхности ухудшится
- После работы оборудование должно быть промыто водой.

Что делать если.....	Добавить	Дозировка	
		%	Грамм на 25 л
Если покрытие быстро сохнет	AY M450	2 - 5	500 - 1250
Восстановить продукт	AY M447	2 - 5	250 - 500