



УС-М4ХХ

Отвердители для водоразбавимых ЛКМ			
Код	Плотность (кг/л ±0,03)	Сухой остаток (± 1)	Основные характеристики
УС-М400	1.10	80	Для грунтов
УС-М401	1.10	70	Для грунтов и матовых финишных материалов
УС-М402	1.10	70	Общего применения. Пригоден для грунтов и матовых финишных материалов
УС-М403	1.08	60	Общего применения. Пригоден матовых и глянцевых финишных материалов, а также для паркетных материалов
УС-М404	1.08	51	Общего применения. Пригоден матовых и глянцевых финишных материалов, а также для паркетных материалов
<ul style="list-style-type: none"> Отвердитель следует добавлять при тщательном перемешивании механическим миксером Добавляемое количество и метод использования должны быть указаны в спецификации на основной ЛКМ. 			

Общие замечания

- При хранении при температуре 5...35°C срок хранения 6 месяцев
- Рабочую смесь с отвердителем следует использовать в течение 3 часов. После этого времени остатки не использовать. Исключения из этого правила должны быть прописаны в спецификации на ЛКМ
- При нанесении температура материала, подложки и окружающей среды должна быть более 15°C. При более низких температурах качество покрытий снижается.
- Не сливать остатки в канализацию.

Кросслинкеры для водоразбавимых ЛКМ		
Код	Добавляемое количество, %	Основные характеристики
УС-М407	0,5 - 1	Общего применения. Средняя скорость сушки, длительная жизнеспособность. Для грунтов и финишных ЛКМ.
УС-М408	0,5 - 1	Общего применения. Быстрая сушка. Для улучшения шлифуемости грунтов и складированности финишных ЛКМ
УС-М419	1 - 2	Для адгезии на стекле. Очень медленная сушка.
<ul style="list-style-type: none"> Кросслинкеры следует добавлять при тщательном перемешивании механическим миксером. Чтобы избежать комкования рекомендуется предварительно смешать кросслинкер с равным количеством DTM075. Если кросслинкеры используются в системах с быстрой сушкой, то количество должно определяться на основе тестирования результатов или технического опыта. Добавляемое количество и метод использования должны быть указаны в спецификации на основной ЛКМ. 		

Общие замечания

- При хранении при температуре 5...35°C срок хранения 12 месяцев
- Рабочую смесь с отвердителем следует использовать в течение 24 часов. После этого времени остатки не использовать. Исключения из этого правила должны быть прописаны в спецификации на ЛКМ
- При нанесении температура материала, подложки и окружающей среды должна быть более 15°C. При более низких температурах качество покрытий снижается.
- Не сливать остатки в канализацию.