

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LATYGRUND - водоразбавляемый лессирующий грунт. Его можно тонировать.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к УФ излучению
- Химическая структура со свойствами пропитки
- Ощущение глубины текстуры дерева
- Высокая устойчивость к влаге
- Не содержит пестициды и ртуть. Содержит IPBC (йодопропинилбутилкарбамат)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для окраски фасадов деревянных домов, деревянных панелей, деревянных дверей, беседок, пергол и окон.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Водный
Вязкость (25°C, DIN4)	: 13"
Удельная плотность (кг/л)	: 1,02 ± 0,02
Сухой остаток (%)	: 10 ± 1
pH	: 7,5
Рекомендуемое количество слоев	: 2
Рекомендуемый расход (г/м²)	: 50 - 80
Удельный расход (м²/л)	: 10 - 12
Время форсированной сушки (мокрого слоя 150 г/м²)	
Зона Flash off	: 15 мин, 30°C
Зона конвекционной сушки	: 30 мин, 30°C
Зона охлаждения	: 15 мин, 20°C
Время сушки (мокрого слоя 100 г/м², при 20°C и относительной влажности воздуха 45-65 %)	
От пыли	: 10 мин
На отлип	: 30 мин
До шлифования	: 2 часа
Время межслойной сушки	: 4 - 6 часов
До склад.	: 12 часов

ЦВЕТ

Код цвета	Цвет
0000	CLEAR
1550	VERDE
1551	TEAK
1553	PINO
1554	CASTAGNO
1555	DARK NOCE
1556	NOCE
1557	MAHAGONY
1558	CHERRY
1559	OAK
1570	GREY

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо отшлифована и очищена от шлифовальной пыли и других загрязнений таких, как жиры, воски и смолы.

Окрашиваемая древесина должна быть высушена (влажность не более 12%). Всегда хорошо очищайте поверхности, удаляя все следы жира, воска и смолы. Твердые породы древесины должны быть отшлифованы шлифовальными материалами с зернистостью 180.

НАНЕСЕНИЕ

Обычный распылитель: рекомендуется использовать сопло диаметром 2-2,5 мм с воздушным стержнем 3-4.

Система струйного облива: Используйте диафрагменный насос.

Тип кисти: Используйте кисть только со синтетическими волокнами.

Оборудование для нанесения

- Распыление
- Кисть

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Срок годности продукта при температуре 5 - 35°C составляет 24 месяца.

Отходы (вода после промывки окрашивающего оборудования, вода из водяной завесы окрашивающей камеры, остатки продукта) должны быть утилизированы в соответствии с требованиями региональных нормативных актов. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.

После использования промойте окрашивающее оборудование водой.

Хранить в сухом и прохладном месте.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Внимательно читайте инструкции, указанные на ярлыке.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

ВНИМАНИЕ

Наносите продукт при температуре воздуха, субстрата и покрытия не ниже 12°C.

Нанесение покрытия при низкой температуре может снизить его механическую прочность и химическую стойкость.

Тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Очищайте окрашивающее оборудование водой, никогда не сливайте отходы в канализацию.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Грунт