

## Техническое описание

### HEMEL VA1130

**Описание:** Лак для наружных и внутренних работ.

**Цвет:** Прозрачный.

**Тип:** На водной основе.

**Назначение:** Лак предназначен для окрашивания деревянных окон, фасадов домов и беседок, заборов, стен, потолков и иных поверхностей, кроме террас и полов. Комфортное нанесение и отличные эксплуатационные характеристики

#### Общие характеристики:

- Оставляет поры древесины открытыми;
- Не шелушится, не растрескивается, не отслаивается;
- Придает поверхности стойкость к воде;
- Тиксотропный;
- Безопасно для окружающей среды;
- Без свинца;
- Готово к использованию.

**Область применения:** окна, фасады домов и беседок, заборы, перголы, садовая мебель, стены, потолки и другие поверхности из дерева, кроме террас и полов.

**Размер упаковки:** 15 л.

#### Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	39,3 ± 1
Вязкость (DIN4, 20°C):	55" ± 2
Плотность (г/м <sup>3</sup> ):	1,03 ± 0,02
ЛОС (г/л):	38
Метод нанесения:	Распыление, кисть
Срок годности (5-35°C):	2 года
Количество слоёв:	2
Расход на 1 слой:	125-150 г/м <sup>2</sup>
Время сушки (при 20 °C и влажности 40-65%):	На отлип: 30 минут Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа
Разбавление:	Нет
Блеск:	Матовый или полуглянцевый

**Подготовка поверхности:**

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива P80-120. Удалите образовавшуюся пыль.

**Нанесение:**

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, соблюдая рекомендованный расход. Наносите следующий слой на сухую поверхность, но не ранее чем через 1,5-2 часа. Рекомендуется сделать промежуточную шлифовку зерном абразива P150-180.

**Инструкции:**

- Держите банку закрытой, если не используете продукт.
- Рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%.
- Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или под дождем.
- Для профилактики поражения древесины синевой, плесенью и грибками, рекомендуется предварительная обработка пропиткой HEMEL WP1000 или WP2000.
- Храните в помещении при температуре выше 5°C. Не замораживайте продукт.
- Малярные инструменты следует мыть с мылом и большим количеством теплой воды после нанесения.

**Меры предосторожности:**

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Храните в оригинальной таре.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Информацию о здоровье и безопасности см. в паспорте безопасности продукта.