

	YM-S043
	AQUARIS пропитка для наружных настилов

Основные характеристики

<ul style="list-style-type: none"> Подходит для полов Может тонироваться пастами EY-M470 	<ul style="list-style-type: none"> Подходит для тика, махагани, ироко Содержит фунгицид IPBC
--	--

Варианты

YM-S043 прозрачная

Область применения	Настилы, садовая мебель, беседки, наружная облицовка
Способ нанесения	Кисть, распыление
Рабочая смесь	Готова к использованию. Может колероваться железоксидными пастами серии EY--M47X (добавляется до 5% паст). При необходимости очистить от опилок или других загрязнений использовать фильтр 55 мкм.

Химико-физические характеристики при 23°C

Сухой остаток (%)	10%
Плотность (кг/л)	1,010±0,030
Вязкость DIN4, сек	48±3
pH	7,5 - 8,5

Технические характеристики

Число слоёв	1-2 слоя
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м)	От 50 до 80
Интервал между слоями:	От 2 час. до 8 час.
Кроющая способность (м ² /л)	12 ... 18

Параметры сушки

Сушка 65 г/м ² при 23°C, влажности 45%-65%	
Нанесение иных слоёв	от 2 до 8 часов
Складирование (вертикально)	2 часа
Пригодность к шлифовке	16 часа

Принудительная сушка 65 г/м ²		
	Температура	Время
Выдержка	20°C	15 мин
Ламинарный воздух	30°C	30 мин
Охлаждение	20°C	15 мин
Нанесение иных слоёв		после печи
Складирование вертикально		после печи
Пригодность к шлифовке		4 часа

Подготовка поверхности	Древесина должна быть сухой (не более 12 – 14% влажности). Поверхность не должна иметь участков загрязнения маслами, воском, смолами. Необходима шлифовка P150-180.
Нанесение	Кисть: с синтетическим или смешанным ворсом
Шлифовка:	ручная или орбитальной машинкой P150-180
Последующие слои	Пригодна в качестве тонирующей пропитки перед нанесением гидромасел. Может перекрываться водоразбавимыми ЛКМ для наружных отделок AQUARIS

Внимание:

- Тщательно перемешать перед употреблением
- Если продукт хранится при температуре от 5 до 35°C срок годности 18 месяцев
- При нанесении температура окрашиваемой поверхности, материала и атмосферы должна быть ниже 15°C. В противном случае качество покрытия ухудшится
- После работы оборудование должно быть промыто водой. При необходимости сухие плёнки удаляются детергентом **AY---M460** (нанести, оставить на ночь, смыть водой)
- Не сливать остатки в канализацию

Что делать для...	Добавить	Дозировка	
		%	Грамм на 25 л
Замедления сушки	AY M450	2-5	500-1250
Продления срока хранения использованного материала	AY M435	0,1	25

