



Supi Saunavaaha - Супи Саунаваха воск

Тип	Защитный состав, содержащий натуральный воск, для обработки внутренних поверхностей.
Область применения	Применяемый для обработки деревянных поверхностей бани защитный состав, который впитывается в дерево и образует натуральную водо- и грязеотталкивающую поверхность.



Объекты применения	Полки бань, а также панельные стены, потолки, двери и оконные рамы.
--------------------	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	EP
Цвета	Колеруется в цвета 3441–3451 каталога "Колеруемые лаки для интерьеров".
Степень блеска	не определяется
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	10–13 м ² /л, в зависимости от типа древесины.
Тара	Базис EP: 0,225 л и 0,9 л. Готовые цвета: 1/3 л и 1 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится поролоновой кистью, поролоновой губкой или синтетической кистью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности и 50%	От пыли – 1/2–1 час. Поверхность готова к эксплуатации примерно через одни сутки.
Сухой остаток	Ок. 24 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	457-серия, 001 7061, 001 7062, 001 7065

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Новая, чистая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать



Supi Saunavaaha - Супи Саунаваха воск

вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить.

Старая и загрязненная или, например, обработанная ранее защитным составом "Супи Саунасуоя" деревянная поверхность: Очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать высохнуть. Отшлифовать и удалить пыль от шлифовки. Если на поверхности перед нанесением воска останется старое покрытие, то конечный результат будет выглядеть более гляцевым, чем при нанесении на поверхность, очищенную до чистого дерева.

Воск "Супи Саунаваха" не подходит для ранее промасленных деревянных поверхностей, обработанных, например, масляным составом "Супи Лаудесуоя", за исключением тех случаев, когда масло полностью истерлось. Защитить пол перед обработкой, так как воск очень быстро впитывается в кафельные швы.

Обработка

Воск "Супи Саунаваха" тщательно перемешать перед применением, а также периодически перемешивать во время работ. Нанести один слой по направлению волокон древесины в таком количестве зараз, в котором его может впитать древесина. Поскольку материал жидкий, то легче наносить необходимое количество, используя поролоновую кисть или губку. При нанесении слишком большого количества поверхность становится скользкой.

При использовании колерованного материала, рекомендуется провести пробную выкраску на незаметном месте. Свойства различных типов древесины влияют на окончательный цвет поверхности. Поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей – 1–2 панели за раз во избежание разницы в оттенке.

Перед эксплуатацией нагрейте баню, а затем хорошо проветрите. Деревянные поверхности из термообработанной древесины рекомендуется обрабатывать воском "Супи Саунаваха", заколерованным в цвет термообработанной древесины TVT 318R.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством "Пенсселипесу".

Уход

Не ранее, чем через месяц после обработки.

Очищать поверхность средством "Супи Саунапесу" (0,1-0,2 л средства на 5 л воды).

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И

Продукт не выливать в канализацию, водоемы и на почву. Жидкие остатки



Supi Saunavaaha - Супи Саунаваха воск

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.