



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi Inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

YS-C200/NTR

AQUARIS гидромасло для наружных работ
по древесине бедной танинами

1. Основные характеристики

<ul style="list-style-type: none"> • Пригодно для хвойной и лиственной древесины бедной танинами • Хорошая защита от УФ-излучения солнца 	<ul style="list-style-type: none"> • Содержит IPBC • Превосходная проникающая способность
Область применения	Наружные структуры, настилы, панели
Метод нанесения:	Распыление, кисть.
Рецептура рабочей смеси:	<p>1. В случае использования как единственного ЛКМ покрытия: Материал следует обязательно колеровать. Получаемый эффект придаёт древесине тёплый тон и действует как фильтр солнечной радиации, увеличивая срок службы. Для колеровки используются пасты EY-M470/TXX. Возможно добавить до 5% воды. Перед использованием тщательно перемешать.</p> <p>2. В случае использования как пропитки: Материал может колероваться как указано выше или не колероваться. Перекрывается 1-2 слоями колерованного гидромасла YS-M300/NTR, C02 либо YSA300/NTR по спецификации.</p>

2. Версии

YS-C200/NTR	Бесцветная
-------------	------------

3. Химико-физические характеристики (23 °C)

Сухой остаток (%)	15±2
Плотность (кг/л)	1,010 ± 0,030
Вязкость DIN2 сек.	48 ± 3
РН	7,5 -8,5

4. Технические характеристики

Число слоёв	1-3 слоя
Вес жидкого слоя (г/м²)	50...80
Интервал между слоями	От 2 до 8 часов
Кроющая способность (м²/л)	12-18

5. Сушка

80 г/м ² при 23°C, влажности воздуха 45% – 65%	
От пыли	30 мин.
На отлип	60 мин
Последующие слои	2-8 часа
Хождение	24-48 час.
Шлифовка	Не присвоено

6. Общие указания по системе отделки

Подготовка основания	Древесина должна быть хорошо высушена (12...14% влажности). Очистить поверхность от следов масла, восков, смол. Отшлифовать хвойную древесину Р150, лиственную - Р180.
Инструкции по нанесению	Распыление: избегать переувлажнения. Кисть: использовать кисть со смешанным ворсом для водных ЛКМ.
Последующие слои	Рекомендуется в качестве пропитки, 1-2 слоя с колерованным финишным слоем YS-M300/NTR, C02 либо YSA300/NTR. Может перекрываться водоразбавимыми материалами для наружной отделки AQUARIS.

7. Общие требования

<ul style="list-style-type: none"> • Срок хранения при температуре от 5 до 35°C: 18 месяцев. • Перед использованием тщательно перемешать. • При окраске температура материала, окрашиваемой поверхности и окружающей среды не должна быть ниже 15°C. При окраске в условиях более низкой температуры химические и механические свойства покрытия ухудшаются • Остатки нельзя сливать в канализацию. • Покрасочное оборудование промывается водой. Для удаления засохших плёнок используется реагент АY M460 – наносится, оставляется на ночь, затем смывается водой. 	% добавления Добавить <table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <th style="text-align: center;">%</th><th style="text-align: center;">Грамм на 25 литров</th></tr> <tr> <td style="text-align: center;">AY--M450</td><td style="text-align: center;">2-5</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">AY--M436</td><td style="text-align: center;">0,2</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">AY--M460</td><td style="text-align: center;">500-1250</td></tr> </table>	%	Грамм на 25 литров	AY--M450	2-5	AY--M436	0,2	AY--M460	500-1250
%	Грамм на 25 литров								
AY--M450	2-5								
AY--M436	0,2								
AY--M460	500-1250								

Для...	Добавить	%	Грамм на 25 литров
Снижения скорости сушки	AY--M450	2-5	500-1250
Увеличения срока хранения лака в почтой таре	AY--M436	0,2	50