

# FONT OIL

МАСЛО-ВОСК ДЛЯ  
ПОМЫВОЧНЫХ  
И КУПЕЛЕЙ



PROSTOCOLOR



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



ЭКО продукт



Для внутренних  
и наружных  
работ



Усиленная  
защита

### Назначение

Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для помывочных помещений бань и саун (пол, стены, потолок) и купелей.

### Состав

Тунговое масло, воск карнаубский, эфир канифоли, алифатический углеводород, сиккатив (без свинца).

Цвет: бесцветный

Содержание ЛОС: 304 г/л

Фасовка: 0.75 л / 10 л

Степень блеска: шелковисто-матовый блеск

Расход: в два слоя - 10 м<sup>2</sup>/л. (При шлифовке зерном Р 120)

В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

Вся информация, указанная в техническом описании, обязательна к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных указаний, следует предварительно обратиться в нашу компанию за консультацией. Последняя дата изменения: 28.11.2025 года. Все предыдущие версии теряют свою силу с момента публикации более актуальной версии.

ООО «ХРОМОС СВЕТОСТЬ»  
141313 Московская область, г. Сергиев Посад,  
пр-кт Красной Армии, д.212, литера В, к.15.  
+7 (495) 584-00-02  
info@prostocolo.ru

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и жира, и предварительно отшлифована. При нанесении масла на ранее окрашенную древесину, старые слои ЛКМ тщательно удалить. От момента шлифовки, до нанесения масла, должно пройти не более 14 дней. Поверхность необходимо отшлифовать абразивными материалами зернистостью Р 80 – 120 (в зависимости от плотности древесины). Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин). В случае присутствия смолы на поверхности древесины, удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR.

## ИНСТРУМЕНТ

Кисть ТМ PROSTOCOLOR, пад ТМ PROSTOCOLOR, ветошь, х/б ткань.

## УСЛОВИЯ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

Оптимальная температура воздуха от +15°C до +35°C. Влажность воздуха не более 40-60%. Влажность древесины не более 17%.

## НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением FONT OIL необходимо тщательно перемешать в течение 1-2 минут. Рекомендуемое покрытие - 2 слоя.

### Первый слой

Масло наносить тонким слоем вдоль волокон тщательно втирая в древесину. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. В случае нарушения технологии, через 15-25 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой тканью.

### Второй слой

Наносится через 24 часа после нанесения первого слоя. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши по принципу первого слоя. В случае нарушения технологии, через 15-25 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой тканью. После высыхания второго слоя, протопить парную или купель до +60 – 80°C и протереть безворсовой тканью обработанную древесину, при высоких температурах.

**ВАЖНО!!!** В течение 48 часов после нанесения второго слоя защитить поверхность от попадания влаги. Купели, которые будут находиться в постоянном контакте с водой (более 12 часов в сутки) должны быть введены в эксплуатацию после полного набора прочности покрытия. Полную прочность масло приобретает через 14 дней после нанесения последнего слоя.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

### Первый слой

При +20°C и при влажности 40-60%: 24 часа. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

### Второй слой

При +20°C и при влажности 40-60%: 48-72 часа. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

## Важно! Опасность самовозгорания

Пропитанный маслом рабочий материал (ветошь, одежда, шлифовальная пыль) промыть водой и утилизировать в герметичной металлической таре. Опасность самовозгорания. Продукт, сам по себе, не склонен к самовоспламенению.

## очистка инструмента

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем PROSTOCOLOR или Живичным скипидаром PROSTOCOLOR, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

## обновление

Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным шампунем WASHER PROSTOCOLOR. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. Нанесите масло PROSTOCOLOR способом, описанным выше. Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

## срок годности

Срок хранения в оригинальной упаковке 5 лет. Хранить при температуре от  $-35^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ .

## меры предосторожности

При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

Храните продукт в недоступном для детей месте.

При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

При попадании на кожу немедленно смыть водой.

## рекомендации

Рекомендуем потребителю всегда проводить предварительные испытания (тестирования) на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.

При обработке тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масла на них могут отличаться от заявленных.



# Бесцветный