

Техническое описание

КОДА Пейнтс

Описание: Самогрунтующаяся краска для наружных и внутренних работ.

Цвет: Белый (база А) или прозрачный (база С).

Тип: На водной основе.

Назначение: Краска предназначена для окрашивания деревянных окон, фасадов домов и беседок, заборов, детских площадок, садовой мебели, стен, потолков и иных поверхностей, включая изделия из фанеры и OSB панелей, кроме террас и полов. Колеруется в непрозрачные цвета.

Общие характеристики:

- Благодаря уникальной формуле, эффектно выделяет фактуру дерева;
- Улучшенная атмосферостойкость покрытия, повышенная защита от УФ-лучей;
- Самогрунтующийся материал, не требует предварительного грунтования;
- Не шелушится, не растрескивается, не отслаивается;
- Хорошая тиксотропность, может наноситься вертикально;
- Комфортное нанесение, отличная растекаемость;
- Быстрое высыхание, оптимально для штабелирования в промышленных условиях.

Наполнение тары: 18 л.

Объем тары: 20 л.

Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	Белая: $47,2 \pm 1$ Прозрачная: $33,4 \pm 1$
Вязкость (Brookfield, 5 шп, 3 об, 23°, Мпа сек):	Белая: $9\ 000 \pm 1000$ Прозрачная: 16000 ± 1000
Плотность ($\text{г}/\text{м}^3$):	Белая: $1,23 \pm 0,02$ Прозрачная: $1,04 \pm 0,02$
Метод нанесения:	Распыление, кисть, валик
Срок годности (5-35°C):	2 года
Количество слоёв:	2
Расход на 1 слой:	125-150 $\text{г}/\text{м}^2$
Время сушки (при 20 °C и влажности 40-65%):	На отлив: 30 минут Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа

Разбавление:	Нет (до 5% водой при низких температурах)
Блеск:	Матовый или Полуглянцевый

Подготовка поверхности:

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива Р80-120. Удалите образовавшуюся пыль.

Нанесение:

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, соблюдая рекомендованный расход. Наносите следующий слой на сухую поверхность, но не ранее чем через 1,5-2 часа. Рекомендуется сделать промежуточную шлифовку зерном абразива Р150-180.

Инструкции:

- Держите банку закрытой, если не используете продукт.
- Рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%.
- Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или под дождем.
- Храните в помещении при температуре выше 5°C. Не замораживайте продукт.
- Малярные инструменты следует мыть с мылом и большим количеством теплой воды после нанесения.

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Информацию о здоровье и безопасности см. в паспорте безопасности продукта.