

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС №9

Окрашивание деревянных фасадов домов, беседок, бань,
детских площадок, заборов, садовой мебели, стен и потолков

ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ и НЕПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ с лаками «Bottosso e Frighetto»

№	Наименование операции	Характеристики и условия	Наименование материалов	Примечание
1.	Шлифование	Провести подготовительное шлифование, убедившись, что влажность древесины не превышает 16%. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива P120-150	
2.	Нанесение грунта - антисептика	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью, обливом или окунанием с соблюдением расхода 100-125 г/м ² .	BF Xilidrol	Рекомендуется
3.	Сушка	Рекомендованная температура от +15 С° до +25 С° при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1,5 до 2 часов
4.	Шлифование	Удаление поднявшегося ворса. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива P150-180	
5.	Нанесение первого слоя цветного лака	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением или кистью с соблюдением расхода 125-150 г/м ² . Рекомендованная температура от +15 С° до +25 С° при относительной влажности 60%.	BF Idropac 975	Время сушки от 1,5 до 2 часов. Заколоровать в нужный цвет.
6.	Шлифование	Удаление поднявшегося ворса. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива P150-180	При необходимости
7.	Нанесение первого слоя цветного лака	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением или кистью с соблюдением расхода 125-150 г/м ² . Рекомендованная температура от +15 С° до +25 С° при относительной влажности 60%.	BF Idropac 975	Покрытие готово к эксплуатации через 16 часов