

Прочтите
техническое
описание**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

ISOLIERGRUND - защитный антитаниновый грунт для дубленой древесины, такой как каштан, дуб, кедр, для внутреннего и наружного применения. Устраняет эффект появления цвета зерна на белых и светлых тонах. Помогает предотвратить и отсрочить появление следов танина, которые естественным образом вступают в контакт с влагой на поверхности древесины.



Размешать

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая устойчивость к танинным пятнам
- Легко наносится
- Сохраняет цвет древесины благодаря своей бесцветной структуре
- Высокая устойчивость к внешним условиям
- Готов к использованию

Нанести
распылением**СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА**

Тип продукта	: Водный
Вязкость (25°C, DIN4)	: 13"
Удельная плотность (кг/л)	: 1,03 ± 0,02
Сухой остаток (%)	: 37 ± 1
pH	: 8,0
Рекомендуемое количество слоев	: 1 - 2
Рекомендуемый расход (г/м²)	: 80 - 100
Удельный расход (м²/л)	: 10 - 12
Время сушки (мокрого слоя 100 г/м², при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 45-65 %)	
От пыли	: 15 мин
На отлив	: 1 час
До шлифования	: 4 часа
Время межслойной сушки	: 4 - 6 часов
До склад.	: мин 24 часа

Хранить в
прохладном
местеБеречь от
замерзания**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо отшлифована и очищена от шлифовальной пыли и других загрязнений таких, как жиры, воски и смолы.

Окрашиваемая древесина должна быть высушена (влажность не более 12%). Всегда хорошо очищайте поверхности, удаляя все следы жира, воска и смолы. Твердые породы древесины должны быть отшлифованы шлифовальными материалами с зернистостью 180.

Старые окрашенные поверхности должны быть очищены наждачной бумагой с зернистостью 80-100.

НАНЕСЕНИЕ

Обычный распылитель: рекомендуется использовать сопло диаметром 2-2,5 мм с воздушным стержнем 3-4.

Оборудование для нанесения

- Струйный облив
- Распыление
- Кисть
- Вытирание

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Срок годности продукта при температуре 5 - 35°C составляет 12 месяцев.

Отходы (вода после промывки окрашивающего оборудования, вода из водяной завесы окрашивающей камеры, остатки продукта) должны быть утилизированы в соответствии с требованиями региональных нормативных актов. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.

После использования промойте окрашивающее оборудование водой.

Хранить в сухом и прохладном месте.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Внимательно читайте инструкции, указанные на ярлыке.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

ВНИМАНИЕ

Наносите продукт при температуре воздуха, субстрата и покрытия не ниже 12°C.

Нанесение покрытия при низкой температуре может снизить его механическую прочность и химическую стойкость.

Тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Очищайте окрашивающее оборудование водой, никогда не сливайте отходы в канализацию.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Грунт