




RENOWOOD NORDICA

Краска для деревянных фасадов

- ✓ Водоразбавляемая полуматовая фасадная акриловая краска с восковыми добавками
- ✓ Образует дышащее эластичное покрытие
- ✓ Колеруется в широкой гамме цветов



Описание

Свойства	Полуматовая краска для деревянных фасадов краска на основе специального акрилового связующего с восковыми добавками. <ul style="list-style-type: none">✓ После высыхания образует эластичную пленку, которая не трескается и не отшелушивается.✓ Содержит вещества, защищающие древесину от УФ и атмосферных осадков, препятствует впитыванию влаги.✓ Обладает хорошей адгезией.✓ Содержит изолирующие добавки для снижения проявления желтых пятен.✓ Покрытие обладает хорошей паропроницаемостью.✓ Содержит воск, препятствующий загрязнению и облегчающий очистку окрашенной поверхности.✓ Покрытие надолго сохраняет насыщенность цвета.✓ Быстро высыхает, что снижает риск смытия свежего покрытия атмосферными осадками.✓ При соблюдении рекомендаций при подготовке поверхности, нанесению и эксплуатации покрытия, не теряет декоративно-защитных свойств не менее 15 лет.
Назначение	Наружные стены деревянных фасадов, обшивочные доски, ограды и др.
Типы поверхностей под окраску	Новые или обработанные ранее деревозащитным средством деревянные пиленные и струганые поверхности (стеновые панели, обшивочные доски, ограды, карнизы) и т.п. изделия, а также ДСП, OSB, фанера и шпон. Может быть использована для окраски фиброкерамических панелей.

Технические характеристики

Подготовка поверхности перед окраской	Обрабатываемая деревянная поверхность должна быть сухой, влажность древесины не должна превышать 20%. Во время обработки и просушивания температура воздуха, поверхности и изделия должна быть выше +10°C, относительная влажность – ниже 80%. Тщательно очистить обрабатываемую поверхность от грязи, жира, пыли и прочего загрязнения. Неокрашенные деревянные поверхности, подвергшиеся длительной атмосферной нагрузке рекомендовано отшлифовать. Смолосодержащую древесину перед
---------------------------------------	---

	окраской отшлифовать или промыть специальным раствором. Ранее окрашенные поверхности полностью очистить с помощью скребка, щетки с жесткой щетиной, строительного фена или средства для снятия старых лакокрасочных материалов. Потемневшие участки древесины удалить механически щеткой с жесткой щетиной, прогнившие доски заменить. Для крепления обработанных деревянных элементов использовать оцинкованные крепежные детали. Необработанные металлические детали (шляпки гвоздей, скрепки) предварительно обработать антакоррозионным грунтом. Обязательно предварительное грунтование деревянных фасадов грунтом Renowood Base Deep. Окраску поверхностей производить так, чтобы поверхность успела высохнуть до выпадения вечерней росы. Работы не рекомендуется проводить при прямом солнечном свете, повышенной температуре. Обратите внимание на конструкционные методы защиты деревянной поверхности – хороший дренаж, вентиляция, гидроизоляция стен с крышей. Результат применения деревозащитных составов зависит от полноценного использования конструкционных методов защиты деревянных поверхностей.
Нанесение	Перед использованием и во время работы тщательно перемешивать. Для однородного окрашивания больших площадей всю необходимую краску одного тона смешать в одной ёмкости. При необходимости для первого слоя и при работе распылителем, краска может быть разбавлена водой до 10%. Краска наносится в 2 слоя кистью или распылителем высокого давления (диаметр сопла 0,018"0,023"). Наносить равномерно от края до края, вдоль волокон древесины. Особенно тщательно грунтовать и окрашивать торцы досок. Избегать нанесения краски на нагретые солнцем поверхности, при высокой (выше +30 °C) температуре воздуха, а также во время дождя и тумана без применения специальных плёночных ограждений, ограничивающих влияние атмосферных воздействий.
Уход за окрашенной поверхностью	Поверхность можно чистить через 4 недели после обработки, за это время она достигнет окончательной твердости и износостойкости. Для мытья поверхности использовать воду и, при необходимости, нейтральные моющие средства (рН от 6 до 8).
Цвет	Белый ил под колеровку.
Колеровка	Машинная колеровка.
Расход	На однослойное покрытие: пиленая древесина – 4...6 м ² /л, струганная древесина – 8...12 м ² /л.
Разбавитель/растворитель	Вода.
Время высыхания	2...4 ч при +20 °C и относительной влажности воздуха 50%. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности и толщина слоя.
Рабочие инструменты	Кисть, распылитель.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, композиция наполнителей, воск, комплекс биоцидов, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является во время хранения.
Гарантийный срок хранения	3 года.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5...30 °C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Не употреблять пищу или напитки во время обращения с продукцией, после окончания работы вымыть руки подходящими моющими средствами.
Утилизация	Не допускать попадания в окружающую среду. Не выливать в канализацию. Ликвидировать проливы/ утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкые отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1,2 кг/л.
Объем/масса	0,9 л – 2,7 л – 9 л – 18 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.	