

ADLER Innenlasur

30801 ff

Лессирующая краска для внутренних работ



Описание продукта

Водорастворимая лессирующая краска-лак на основе акрилатной дисперсии для внутренних работ. Декоративные натуральные (дерево) и цветные оттенки. Приятный запах, простота применения. Сквозь прозрачное шелковисто-глянцевое покрытие хорошо просматривается естественная текстура древесины.

Особые свойства

Трудновоспламеняемый материал согласно стандарту ÖNORM A 1605 ч. 12-5 (Категория оценки: 5-B).

Сфера применения

Для обработки элементов обшивки стен и потолков, дверей (для водных лаков использовать соответствующие уплотнительные материалы!), мебели, панелей, детских комнат и т.д.

Также для обновления лакировки предметов мебели, выполненной традиционными средствами.

Пастельные тона применять только по ели, сорт 1, в противном случае могут проявиться некрасивые разрывы, трещины. При обработке древесины с высоким содержанием смолы, с течением времени возникает опасность неоднородностей в цвете в силу специфики древесины; также возможно появление желтых пятен в зонах расположения сучков.

Способ нанесения

Окрашивание кистью (акриловая кисть), распыление (краскопульт с незначительным туманообразованием)

Подготовка основания

Первичная окраска: зашлифовать фракцией 180
Обновление лакового слоя – зашлифовать фракцией 280

Первичное окрашивание

2 x ADLER Innenlasur 30801 ff в неразбавленном состоянии (промежуточная шлифовка фракцией 280)

При монтаже шпунтованных элементов, настоятельно рекомендуем проводить окраску до монтажа; если это невозможно – в области «шпонка-паз» ADLER Innenlasur 30801 ff наносится в небольшом объеме, во избежание склеивания.

Обновление покрытия

1 x ADLER Innenlasur 30801 ff в неразбавленном состоянии (предварительно зашлифовать фракцией 280)

Разведение

Продукт поставляется в консистенции, готовой к употреблению.

Температура применения и объекта

Не менее +10 °С.
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания.

04-10 (вместо 08-07) ZKL5310

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Продолжение

ADLER Innenlasur 30801 ff

Время высыхания (при 20 °С)

Возможность шлифовки и последующей лакировки примерно через 30 мин.

Рабочий инструмент

После работы сразу же очистить водой. Оборудование для распыления сразу же хорошо просушить, во избежание ржавления. Подсушенные остатки краски удалить при помощи ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (средства для снятия краски).

Удельный расход (на каждый слой)

10-12 м²/л

Емкость

375 мл, 750 мл, 2,5 л, 9 л

Условия хранения

В прохладном месте, не допускать замерзания

Срок годности

Не менее 3 лет в закрытых оригинальных ёмкостях.

Оттенки

W30 бесцветный 30801
дуб 30802
бархат 30803
орех 30807
W20 30816

Допускается смешивание тонов. Для осветления стандартных оттенков использовать ADLER Innenlasur Farblos 30801. Для специальных тонов применяется система смешивания цветов ADLER Color.

Указания по технике безопасности

Соблюдать указания паспорта по безопасности!

Соблюдать стандартные правила техники безопасности необходимо даже при работе с продуктами с малым содержанием вредных веществ.