

Интерьерное масло

Натуральное масло с воском

Интерьерное масло KRASKOVAR применяется в качестве финишного покрытия для деревянных поверхностей различного типа: стен и потолков, дверных полотен, мебельных фасадов, подоконников из различных пород древесины и других поверхностей, ДСП и ОСП плит. Благодаря натуральным высококачественным компонентам и воску Карнауба масло прекрасно подходит для обработки интерьеров, создаёт матовое покрытие, подчёркивает текстуру и рисунок древесины, глубоко проникает в поры, не образует плёнку, позволяет древесине дышать, защищает от влаги, прения и растрескивания. Безопасно для здоровья человека и экологии жилого пространства.

Расход

1 слой	2 слой	0.75л	2.2л
24 – 26 м²/л	13 – 15 м²/л	10 – 12 м²	31 – 32 м²

Расход может отличаться от заявленного в зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности. При распылении краскопультом расход может отличаться от заявленного из-за особенностей способа нанесения. Потери масла при распылении увеличивают общий расход, поэтому практический результат может быть выше ожидаемого.

Время высыхания

50 минут на отлип	14 – 20 часов межслойное	10 – 14 дней полный набор прочности
----------------------	-----------------------------	--

При температуре от +20 до +25°C и относительной влажности воздуха 50%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Колеровка

36 цветов KRASKOVAR DULUX, Tikkurila Symphony, NCS, RAL.

Универсальными колерами или машинным способом по каталогам.

БЕСЦВЕТНЫЙ	СОЧНАЯ ДЫНЯ	БЕЛОСНЕЖНЫЙ	ТИФФАНИ
ВАНИЛЬ	ЕЛЬ	АЙСБЕРГ	КРЕМ-БРЮЛЕ
ДУБ	ТИК	ТОСКАНА	СЕРОЕ НЕБО
СЕРЫЙ	БАМБУК	ТУМАННЫЙ ЛЕС	ДЖИНСОВЫЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК	ОРЕХ	ВОЛНА	АКВАМАРИН
ПАЛИСАНДР	ЭБЕН	ГРАФИТ	АНТРАЦИТ
БЕЛЫЙ	ВИШНЯ	БУК	ГРАНАТ
ОСЕННИЙ КЛЕН	САНДАЛ	ЛИСТВЕННИЦА	ОРЕХ ГВАРНЕРИ
МАХАГОН	МИНДАЛЬ	КАРАМЕЛЬ	БРАУНИ

* Данная таблица передаёт приблизительный оттенок. Конечный цвет зависит от типа и сорта древесины, качества обработки и освещения. С эталонными выкрасами вы можете ознакомиться у дилеров, или заказать пробники масел для тестового выкраса собственных изделий.



Данные по ЛОС

Не более 8% от объема.

Тип поверхности

Матовый блеск.

Температура использования материала

Не ниже +5°C.

Область применения

Для внутренних работ.

Разбавление

Живичный скипидар не более 10% от объёма. Рекомендуется использовать Скипидар KRASKOVAR.

Фасовка

0.75 л, 2.2 л.

Меры предосторожности

Без запаха. При попадании в глаза промыть водой и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей. Во время работ исключить присутствие поблизости источников открытого огня. Продукт, сам по себе, не склонен к самовоспламенению. При распылении не вдыхать пары, работы проводить с применением средств индивидуальной защиты. Во время нанесения состава и до полного высыхания необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в рабочей зоне.

Ветошь

Ветошь и другие текстильные материалы, пропитанные составом, после использования необходимо погрузить в емкость с водой из-за опасности самовозгорания. После окончания работ инструменты промыть водой с мылом.

Подготовка поверхности

Обрабатываемую древесину просушить и отшлифовать абразивом P100 – P120, избегать появления царапин и рисков – при обработке цветным маслом данные дефекты могут проявиться. Перед нанесением масла древесину обеспылить при помощи щетки, строительного пылесоса или ветоши. При наличии на древесине пятен смолы, рекомендуется удалить их живичным Скипидаром KRASKOVAR. Перед нанесением состава рекомендуется загрунтовать основание Грунтом под масло KRASKOVAR.

Инструмент

Кисть, валик, безвоздушный краскопульт.

Нанесение

При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать масло одной партии. Перед началом работ масло необходимо тщательно перемешать до достижения равномерного цвета состава, пигменты и тяжелые компоненты оседают на дно тары.

Масло наносить тонким слоем вдоль волокон древесины, втирающими движениями по всей поверхности, с помощью кисти (с натуральной или смешанной щетиной средней жесткости), краскопультом или ветошью. После нанесения состава, обрабатываемую поверхность оставить на 15 — 40 минут для впитывания, удалить излишки (глянец) сухой безворсовой тканью с твёрдых волокон.

С целью достижения тактильной гладкости и декоративного эффекта рекомендуется выполнить межслойную шлифовку абразивом P500 — P600. Второй слой масла наносить по принципу первого слоя.

Для обновления покрытия достаточно нанести один слой масла, на чистую поверхность. Финальный цвет зависит от свойств и качества подготовки древесины, рекомендуется производить пробный выкрас. При обработке твёрдых сортов древесины, рекомендуется разбавить масло живичным Скипидаром KRASKOVAR до 10% от массы для улучшения проникновения состава в поры древесины.

В период полного набора прочности после окрашивания не нагружайте поверхность и исключите контакт поверхности с водой.

Состав

Натуральное льняное масло, оксидированное льняное масло, воск пчелиный, воск Карнауба, каолин, скипидар живичный, минеральный пигмент, сиккатив (без свинца), реологические добавки.

Хранение

Гарантийный срок 60 месяцев от даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре. После вскрытия упаковки масло реагирует с кислородом. Чем меньше масла остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки масла в меньшую емкость. При отрицательных температурах не теряет своих свойств. Морозоустойчиво.

Утилизация

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местными нормативными актами.

Уход за поверхностью

Для мытья поверхностей, обработанных маслом, нельзя использовать составы, содержащие хлор и щёлочь. Очищать покрытие можно с помощью ткани или губки, используя мыло или мягкие моющие средства. Важно следовать указаниям производителя моющего средства.

Сертификация

ТУ 20.59.59-001-43542591-2020

ВАЖНО

Технические данные в документации основаны на наших практических наблюдениях и результатах испытаний. Они не могут гарантировать качество окраски. Если информация в документации неполная или противоречивая, она должна быть подтверждена письменным заявлением от производителя.

Редакция

Апрель 2026