

Спецификация: шелковисто-матовая водоразбавляемая краска для деревянных домов на основе качественного акрилата. Устойчива к атмосферным воздействиям и УФ, обеспечивает долговременную защиту в условиях переменной влажности и температуры. Обладает высокой укрывистостью, образует на древесине эластичное и дышащее покрытие. Применяется как грунтовочное и финишное покрытие. Используется для внутренних и внешних работ для покраски новых и перекраски деревянных домов из клееного бруса, фасадных и интерьерных досок. Хорошо подходит для покраски досок в промышленных условиях.

Содержание сухих веществ: ок. 50%

Расход: по строганным деревянным поверхностям суммарно прим. 200 – 250 мл/м²

Нанесение: синтетической кистью или распылением.

Предварительная обработка: Renowood EcoBase

Финишная обработка: на фасаде достаточно 2 слоя.

Поставляемая форма/цвет: белая и бесцветная под колеровку

Степень глянца: шёлковисто-матовый.

Размеры упаковки: 0,9 л., 2,7 л., 9 л., 18 л.

Указания по применению:

консистенция:	применять не разбавленной, возможно добавление до 5 % воды в зависимости от условий нанесения.
чистка инструментов:	водой, сразу после использования
условия нанесения:	не ниже +5° С, влажность древесины не выше 18 %
время высыхания:	прим. 1-2 часа при +20° С, 65-75 % RH и зависит от толщины слоя. Холод и влага замедляют высыхание.
общие указания:	перед применением и после длительных перерывов перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без засмолки и технических масел. Не смешивать с продуктами на органическом растворителе.

Дальнейшие указания по обработке: не наносить под прямыми солнечными лучами. Основание должно быть прочным и чистым. Неокрашенные деревянные поверхности, подвергшиеся длительной атмосферной нагрузке, рекомендуется предварительно отшлифовать. Первый грунтовочный слой можно наносить краской Renowood House Paint в разбавленном виде (добавить до 15 % воды). Перед применением и после длительных пауз краску в банке тщательно перемешать.

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции.

Хранение: при температуре от +5 °С до + 30 °С. Хранение в закрытых оригинальных емкостях не менее 24 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце. Избегать попадания пыли и мусора в открытые банки.

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на условия нанесения материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем.