

Техническое описание

КОДА Варниш ТС

Описание: Профессиональный лак для наружных и внутренних работ с усиленной защитой от истирания.

Цвет: Прозрачный.

Тип: На водной основе.

Назначение: Лак предназначен для окрашивания деревянных фасадов домов и беседок, заборов, детских площадок, садовой мебели, стен, потолков и иных поверхностей, кроме террас и полов. Особенno рекомендован для деревянных окон.

Общие характеристики:

- Абсолютно прозрачное покрытие, не меняет цвет подложки;
- Имеет увеличенную стойкость к царапинам;
- Обладает низким глянцем, суперматовый блеск;
- Не шелушится, не растрескивается, не отслаивается при перепадах температур;
- Хорошая тиксотропность, может наноситься вертикально;
- Комфортное нанесение, отличная растекаемость;
- Быстрое высыхание, оптимально для штабелирования в промышленных условиях.

Наполнение тары: 18 л.

Объем тары: 20 л.

Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	36 ± 1
Вязкость (Brookfield, 5 шп, 3 об, 23°, Мпа сек):	15700 ± 1000
Плотность (г/м³):	1,06 ± 0,02
Метод нанесения:	Распыление, кисть, валик
Срок годности (5-35°C):	2 года
Количество слоёв:	2
Расход на 1 слой:	125-150 г/м²
Время сушки (при 20 °C и влажности 40-65%):	На отлип: 30 минут Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа
Разбавление:	Водой до 10% (при необходимости)

Блеск:	Супер матовый
--------	---------------

Подготовка поверхности:

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива Р80-120. Удалите образовавшуюся пыль.

Нанесение:

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, соблюдая рекомендованный расход. Наносите следующий слой на сухую поверхность, но не ранее чем через 1,5-2 часа. Рекомендуется сделать промежуточную шлифовку зерном абразива Р150-180.

Инструкции:

- Для достижения увеличенного срока службы и исключения риска пожелтения подложки, необходимо использовать лессирующий грунт-антисептик КОДА Праймер 07;
- При использовании породы дуб рекомендуется применять изолирующий грунт с целью исключения выхода танинов;
- Держите банку закрытой, если не используете продукт.
- Рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%.
- Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или под дождем.
- Храните в помещении при температуре выше 5°C. Не замораживайте продукт.
- Малярные инструменты следует мыть с мылом и большим количеством теплой воды после нанесения.

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью;
- Информацию о здоровье и безопасности см. в паспорте безопасности продукта.